

⑮ Int. Cl.⁴B 32 B 7/02
15/08

識別記号

103

庁内整理番号

6652-4F
2121-4F

⑬ 公開 昭和60年(1985)6月3日

審査請求 未請求 発明の数 1 (全5頁)

⑭ 発明の名称 包装用ラミネート

⑯ 特 願 昭59-209575

⑰ 出 願 昭59(1984)10月5日

優先権主張 ⑱ 1983年10月5日 ⑲ スウェーデン(SE) ⑳ 8305473-4

㉑ 発 明 者 ソルボルン アンデ スウェーデン国ソードラ サンドビイ、アサールフサベールソン
56㉒ 出 願 人 テトラ バック イン スウェーデン国ルンド 1, ボックス 1701
ターナショナル アク
チーボラグ

㉓ 代 理 人 弁理士 浅 村 皓 外3名

明細書の作成(内容に変更なし)
明 細 書

1. 発明の名称

包装用ラミネート

2. 特許請求の範囲

(1) 剛性を与える材料の支持体層と耐液性の材料の少なくとも1層から成る包装用ラミネートにおいて、耐液性材料の層(8)が互いに混合した2種の材料、即ちLLDPE(線状低密度ポリエチレン)とLDPE(低密度ポリエチレン)から成る押出成形プラスチック層であることを特徴とする上記の包装用ラミネート。

(2) 該プラスチック層が接合層(9)によつて隣接するラミネート層に接合されることを特徴とする、特許請求の範囲第1項に記載の包装用ラミネート。

(3) 接合層が該プラスチック層(8)とアルミニウム箔の層(7)とを融合していることを特徴とする、特許請求の範囲第2項に記載の包装用ラミネート。

(4) 接合層(9)が部分的に中和されたEAA(エ

チレン-アクリル酸)から成ることを特徴とする、特許請求の範囲第2項または第3項に記載の包装用ラミネート。

(5) プラスチック層(8)中のLLDPEの含量が混合物の全重量の50%~90%であることを特徴とする、特許請求の範囲第1~4項のいずれかに記載の包装用ラミネート。

(6) LLDPE混入量が層(8)中のLLDPE+LDPEの全重量の85重量%であることを特徴とする、特許請求の範囲第5項に記載の包装用ラミネート。

(7) プラスチック層(8)が最小20g/m²の被覆重量、好ましくは30g/m²の被覆重量を有することを特徴とする、特許請求の範囲第1~6項のいずれかに記載の包装用ラミネート。

(8) 接合層(9)が1~15g/m²の被覆重量を有することを特徴とする、特許請求の範囲第2~7項のいずれかに記載の包装用ラミネート。

(9) 接合層(9)およびプラスチック層(8)が最小30g/m²の融合被覆重量を有することを特徴とする、特許請求の範囲第2~8項のいずれ

かに出紙の包装用ラミネート。

(4) 該ラミネートが内()から外側に向けて次の材料の層、即ちLLDPE + LDPE、BAA、アルミニウム箔、LDPE、紙およびLDPE、から成ることを特徴とする、特許請求の範囲第1～9項のいずれかに記載の包装用ラミネート。

3. 発明の詳細な説明

本発明は、剛性を与える材料の支持体層と耐油性の材料の少なくとも1層から成る包装用ラミネートに関する。

食用油または食用油を含む食料品は通常ラッカー塗薄板金瓶、ガラス瓶またはブロー成形プラスチック瓶の中に詰められる。これらの種類の容器は製造費および取扱費が比較的高くつくので、より一層合理的で且つよりコストのかからない、食用油製品用の充填容器を提供することは求めるに値する目的である。適当な型の容器は、例えばラミネート材料の平行六面体の充填容器であるが、これは現在他の液体の食料品、例えば牛乳と果汁の充填用に一般に使用されている。これら

の充填容器は、紙、プラスチックおよびアルミニウム箔から包装用のラミネートから製造されるが、そのラミネートは折畳みと封止によつて、平らにされ、畳みこまれ、容器本体に封止されたコーナーラグの付いた、実質的に平行六面体の容器本体に交換される。この型の充填容器を食用油の包装に利用する試みは満足すべき結果を与えないということが判つた。その理由は、包装用ラミネートの内側、即ち内容物に面する側、をポリエチレンのプラスチック層は食用油または食用油を含む製品と長い間接触させるために適しないからである。しかし、このような型の包装は充填並びに取扱いおよびコストなどの見地から多くの利点を有するので、ラミネートの内側に耐油性のプラスチック材料の層を設けることによつてこれらの短所を克服しようとする試みがなされてきた。多量多量のプラスチックを用いて実験がなされたが、特に前記のブロー成形プラスチック瓶の製造のために使用される種類のプラスチックが試験された。この目的のために一般に採用されるプラス

チックの樹脂はエチレンと部分的に中和されたアクリル酸との共重合体(BAA)であつて、このものはブロー成形プラスチック瓶の製造において耐油性であることが証明されている。しかし、この種のプラスチックが押出成形によつて包装用ラミネートの内側に塗られる場合、その耐油性が悪化して、その材料が長期間油と接触したとき伸度の低下を来し、材料が例えば折畳みによつて応力を加えられると亀裂を生じる。この現象は応力亀裂として知られており、実際の実験は伸度係数が正常の伸度係数の10%以下に減少することを示した。ブロー成形されたBAAと押出成形されたBAAとの違いは明らかにその加工温度により、押出しの方が実質的に高い(100～150℃高い)。プラスチック材料の熱劣化が起り、それが脆性を増大させる原因となる。他の一つの原因はブロー成形によるフィルムと押出成形によるフィルムに存在する延伸の程度の相違に見出されるはずである。ブロー成形フィルムは製造の間に縦方向並びに横方向に延伸されるので、縦方向のみにしか延

伸されない押出成形フィルムの場合よりも明らかに良い伸びの性質が結果として得られる。それ故、特に延伸の方向に関して横に走る充填容器の折り目は必ず亀裂を生じ、包装ラミネートの紙の層の中への食用油の浸れと吸収を伴い、それがラミネートの剛性を損ない且つ充填容器により好ましくない外観を与える。

本発明の目的は、食用油または食用油を含む製品の充填容器の製造に適し、且つ従来既知の型の包装用ラミネートの短所を有しない、包装用ラミネートを提供することである。

本発明の他の一つの目的は、内側の層が耐油性の良好な種類のプラスチックの押出成形によるプラスチック層から成る包装用ラミネートを提供することである。

さらにもう一つの本発明の目的は、そのラミネートが油と接触の間またはその後において応力亀裂を生じない包装用ラミネートを提供することである。

これらの目的は、本発明において包装用ラミネ

ートが剛性を与える材料の支持体層と耐液性の材料の少なくとも1層から成る、その耐液性材料が互いに混合した2種の材料、即ちLLDPEとLDPEから成る押出成形プラスチック層である特徴を有するという、本発明によつて達成された。本発明の好ましい態様は実施例事項から明らかである。

LLDPEとLDPEを混合することにより内側の層が得られるが、その伸度係数は層の押出しの間に著しい影響を受けない、即ち食用油と長期に亘る接触においてさえ応力亀裂を生じない。LLDPEとLDPEから成る内側の層と、通常アルミニウム箔の隣接層の良好な接合を確保ならしめるため、好ましくは部分的に中和されたEAA(エチレン-アクリル酸)、即ちエチレンアクリル酸の共重合体から成る中間接層層が用いられる。

本発明の好ましい態様の包装用ラミネートの一部の断面を拡大して示す添付の略図について特に本発明を以下においてさらに詳細に説明する。

包装用ラミネート1は、望ましい強度と不透過性の特徴を有する包装用ラミネートを共に形成す

る、互いに積層する多数の材料層から成る。その包装用ラミネートは外側表面2と内側表面3を有し、それらは包装用ラミネートが充填容器に変換された後に、夫々その充填容器の外側と内側を形成する。図から明らかなように、ラミネートの厚みの大部分は、剛性を与える材料、即ち紙または発泡プラスチック、から成る支持体層4によつて占められる。支持体層4はラミネートの他の層よりもかなり厚いが、精確な厚さは、その包装用ラミネートが変換される充填容器の型と大きさに正しく左右される。一般に0.2~2.0mmに使用される充填容器の大きさの場合には、支持体層に選ばれる紙材料は120~440g/m²の単位面積当たり重量を有することになろう。1mm容器用の包装用ラミネートの製造におけるその代表的値は255g/m²である。支持体層が全部または一部に撈油剤を含浸されることもあるが、しかしそれは従来の技術に属することなので、この明細書においては詳細には説明しない。

支持体層4の両側には耐液性の熱可塑性材料、

例えばポリエチレン、の比較的薄い層5と6が存在する。包装用ラミネートの外側2の上のポリエチレン層5は包装用ラミネートに滑らかで且つ耐液性の外面を与え、その上熱と圧力によるラミネートの密封、いわゆるヒートシールを可能にする。この熱可塑性樹脂の外層はLDPE(低密度ポリエチレン)から成り、その被覆重量は12~30g/m²である。包装用ラミネートが1mm容積の充填容器に変換される場合、通例として20g/m²の被覆重量が使用される。

支持体層4の反対側に設けられた熱可塑性樹脂層6も同様の被覆重量のLDPEから成る。層5と同じく、層6は支持体層4に押出成形によつて塗布される。このことは層5と6が支持体層に液状で塗布され、後者の表面の層の中へ浸透するので、層5および6と支持体層4との間の密着は極めて良好であることを意味する。層6の役目は金属箔7の付着を可能にすることにある。その金属箔は最低の場合厚さ5~18μ、好ましくは7μ(被覆重量19g/m²に相当する)のアルミニウム

箔から成る。層7は光並びに酸素が内容物に到達することを防ぐ障壁として役立つもので、この様にして内容物の品質保存性が改善されるので有利である。しかし、内容物が直接金属箔に接触することは望ましくないので、通例この金属材料にさらに1層の被覆を加える。例えば牛乳、果汁およびその他の飲料の包装においては普通ポリエチレンから成る内層が加えられる。しかし、ポリエチレンは耐油性がないので、本発明による包装用ラミネートは、互いに混合された2種のプラスチック、即ちLLDPE(線状低密度ポリエチレン)とLDPE(低密度ポリエチレン)、の内層を含む。この種の内層は、しかし乍ら、比較的接着性が悪いので、これを改良するために中間接層9が使用されるが、これは内層8を金属箔に結合し、そして好ましくは部分的に中和されたEAA(エチレン-アクリル酸)、即ちエチレンとアクリル酸の共重合体から成る。混合されたLLDPEとLDPEの内層8の被覆重量は30g/m²が好ましい。比較的小さな容積(0.2mm)の充填容器の製造においては被

覆重量をさらに少し減してもよいが、約 20 g/m^2 が、亀裂の形成または種の漏れを防ぐために、下限値であることが証明された。中間接層 9 の被覆重量は 15 g/m^2 が好ましいが、極く低い被覆重量も使用することができて、 1 g/m^2 のような低い値でさえも満足な結果を与えることが証明された。しかし、内層と中間接層の組合せた厚さが少くとも 30 g/m^2 であることが重要である。さもないと、好ましくない状況（機械的損傷など）において食用油が金属箔に接触することもあり得るからである。

本発明による包装用ラミネートの製造は実質的に従来どおりに行なわれ、その際支持体層は押出成形によつて順次異なる表面層を塗布される。アルミニウム箔はロールから供給され、ポリエチレン層 6 が結合材として役立つ。接層 9 と内層 8 は夫々別に順番に直接塗布してもよいし、または同時押出しによつて塗布することができる。

ラミネートの個々の充填容器への変換も従来の方法で行うことができ、例えば包装用ラミネート

をロールの形で包装機械に供給することによつてできる。そのラミネートは、管に変換され、内容物を充填し、繰返して行われる横方向の封止によつて密封され、その結果まくら形の、充填された包装容器が製造される。そのまくら形包装容器は次に平行六面体形にプレス成形され、その際容器のコーナラグが平たくされ、折畳まれてから充填容器の外側にシールされる。

LLDPE と LDPE の組合せを内層 8 のために使用することによつて、油の作用に抵抗して長期に亘る接触の間でさえもこれに耐える内層が得られる。実際の突験において内層の伸張性に何ら著しい減退を発見することはできなかつた。LLDPE と LDPE との混合割合を変動させることはできるが、突験と試験の結果によると、内層の全重量 (LLDPE + LDPE) のうち約 85% (重量) の LLDPE の混入によつて、縦方向のみならず横方向にも実質的に同じ伸張性を有する材料層が得られる。このことは仕上げられたラミネートが充填容器に変換される間に折畳まれる際の亀裂の発生を防ぐために決

定的に重要である。

LLDPE の混入量を 50% と 85% (重量) の間に減ずると、改良された押出特性が得られる、即ち層の厚さまたは均一性に不利な影響を与えることなく、より速い速度で押出しを行なうことができる。しかし、これは仕上げられた層の比較的劣る伸張性によつて一部償われねばならない。また、混入量が約 50% 未満に減じられると、内層の横の伸張性が悪くなり、油または油を含む製品の包装用には不適当になる。

同様に、約 90% (重量) に LLDPE の混入量の上限がある。この限界以上で油と接触すると、縦方向の特性が損われて、その材料はもはやその内容物に使用することができない。

材料の押出性能に関する重要な因子として、その材料のいわゆるメルトインデックスがある。メルトインデックスは LLDPE と LDPE の混合比並びにその混合物を構成するこれら 2 種の材料のメルトインデックスにある程度依存して変動することができる。こうして $5.5 \sim 8\text{ g/10 min}$ の

(g/min) の範囲のメルトインデックスの LDPE が選ばれるのが好ましいが、この LDPE は約 3.7 g/10 min のメルトインデックスの LLDPE と共に少なくとも 3.5 g/10 min のメルトインデックスをその混合物に与える。混合物のメルトインデックスは $3.5 \sim 7.0\text{ g/10 min}$ の範囲にあるべきで、この範囲は良好な押出性能の易流動性の混合物を表す。

本発明による典型的なラミネートであつて、内容物 1 の充填容器（テトラブリック・性線筒）の製造に使用されるものは次の諸層（ラミネートの外側から始めて）から成る。

LDPE	12 g/m^2
紙	225 g/m^2
LDPE	25 g/m^2
アルミニウム箔	$7\text{ }\mu$
EAA	8 g/m^2
LLDPE + LDPE	27 g/m^2

この材料は実際に油の包装用に優れた性質を有することを証明したし、またその内層の耐油性は


長期間に亘り圧力亀裂その他の損傷を何ら生ずることのない貯蔵を可能にする。

4. 図面の簡単な説明

添付の図面は本発明による包装用ラミネートの好ましい態様の一部の断面を強く拡大して示した略図である。

1…包装用ラミネート、2…外表面、3…内表面、4…支持体層、5…ポリエチレン層、6…熱可塑性樹脂層、7…金属箔層、8…内層、9…中間接着層。

代理人 浅 村 皓



手続補正書（自発）

昭和59年11月15日

特許庁長官殿

1. 事件の表示

昭和59年特許願第209575号

2. 発明の名称

包装用ラミネート

3. 補正をする者

事件との関係 特許出願人

(住 所)

氏 名 アトラ パック インターナショナル
(名 称) アクチャーボラゲ

4. 代 理 人

所 所

〒100 東京都千代田区大手町二丁目2番1号
新大手町ビルディング331
電 話 (211) 3 6 5 1 (代 表)

氏 名

(6669) 浅 村 皓



5. 補正命令の日付

昭和 年 月 日

6. 補正により増加する発明の数

7. 補正の対象

明 細 書

59.11.15

8. 補正の内容

別紙のとおり

明細書の修正（内容に変更なし）